

# Anticalcaire toutes surfaces



## Propriétés :

L'Anticalcaire toutes surfaces ONYX est idéal pour désincruster facilement le tartre minéral sur carrelages muraux, évier, robinetterie, baignoire, béc de douche. Parfait pour un entretien régulier, il permet également d'éliminer les traces de savon, de limiter la réapparition des salissures et de redonner de l'éclat aux supports et surfaces.

Convient parfaitement pour retirer les traces de calcaire sur céramique émaillée, acrylique, verre, plastiques, inox, silicone, etc.

## Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect ..... : liquide
- Couleur ..... : incolore à légèrement jaune
- Odeur ..... : caractéristique
- Densité ..... : 1,026 +/- 0,010
- pH (20°C, à 1% dans l'eau) ..... : 2,5 +/- 0,4

CODE	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
E35051806	3183940208389	6X500 mL	156 cartons

## Mode d'emploi :

Pulvériser sur la surface à nettoyer.  
Laisser agir quelques instants.  
Frotter avec une éponge.  
Rincer abondamment à l'eau claire.  
Renouveler l'opération si nécessaire.  
Pour un résultat éclatant, essuyer les surfaces après rinçage.

**Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.**

## Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Tenir hors de portée des enfants.

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, indiqués sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur (pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres.

Consultez également notre site [www.ardeagroupe.com](http://www.ardeagroupe.com)

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel.

 **Important:** le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

 Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.